

METACONCEPT

ELECTRODE DE CHAMFREINAGE

Repérage : violet

CLASSIFICATION :

Hors normes

PROPRIETES ET APPLICATIONS

Electrode de chamfreinage et de gougeage. Applications sur tous les métaux y compris les aciers inoxydables, les fontes et les alliages cuivreux - souffle puissant entraînant de grandes vitesses d'enlèvement du métal même à basse tension et faible intensité - coupe nette à surface légèrement carburée (meuler 0.1 mm si la carburation est gênante).

Elimination de boulons, rivets, cordons de soudure...
Chamfreinage des défauts de fonderie ou de fissures avant réparation par soudage...
Chamfreinage de dépôts de rechargement dur ou d'aciers trempés...

TABLEAU DES EMBALLAGES

	Diamètre	2,5x350	3,2x350	4,0x450	5,0x450
	Nb par étui	160	103	68	45
	Nb par colis	640	412	272	180
	Kg 1000 p	25	39	73	110
	Nb étui / colis	4	4	4	4
	Kg par étui	4	4	5	5
	Kg par colis	16	16	20	20
Intensités moyennes	Ampères (A)	130	200	250	300

CONDITIONS D'EMPLOI

En gougeage, placer l'électrode au contact de la pièce en formant un angle de 20° environ, donner un mouvement de va-et-vient pour faire couler le métal fondu. Incliner la pièce si possible afin de favoriser l'écoulement du métal fondu.

= +	~ 45V
-----	-------

MATICA S.A.R.L.
Chemin des Dahlias - Q. Beausite
20250 Ain-Sébaâ - CASABLANCA
Tél. : 0522.34.20.01 / 02 / 06 / 15
Fax : 0522.34.23.74 / 75